

K36X CASACRIL

Caratteristiche

CASACRIL è una pittura lavabile per interni caratterizzata da un valido potere coprente e un buon punto di bianco, da un film resistente al lavaggio e di ottima pienezza.

Prodotto indicato per l'impiego su:

- Intonaci civili di malta bastarda o equivalente
- Intonaci a base di calce aerea e sabbia fine, nuovi o già pitturati
- Intonaci civili cementizi
- Cemento armato a vista
- Calcestruzzo
- Elementi prefabbricati in calcestruzzo
- Fibrocemento
- Supporti in gesso e cartongesso, quali elementi divisorii.

CASACRIL aderisce perfettamente a tutti i supporti sopraelencati, opportunamente trattati, non sfarinanti ed in assenza di efflorescenze.

Dati identificativi del prodotto

Consistenza :	[visivo]	Pastosa
Tipo di legante :		polimeri acrilici in emulsione acquosa
Peso specifico :	[kg/dm ³]	1,56 ± 0,03 a 20°C
Contenuto solidi in peso :	[%]	60 – 64
Residuo secco in volume :	[%]	40 ± 0,5
PH al confezionamento :	[u. pH]	~ 9
Infiammabilità :	[°C]	Non infiammabile
Viscosità :	[cps]	14.000 - 17.000 metodo Brookfield (G6V20 a 20°C)
Confezioni :	[ℓ]	4 - 14

I valori sono indicativi e non sono pertanto validi per la preparazione di specifiche di fornitura.

Modalità di applicazione

Preparazione della superficie

Superfici murali nuove:

accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura e livellare le grosse imperfezioni con stucco, ripulire accuratamente tutta la superficie, asportare ogni traccia di sporco e sporcizia.

Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare una mano di primer acrilico (tipo ISOLAC ULTRAFINE W) opportunamente diluito. Dopo 8-12 ore applicare 2 strati di CASACRIL lasciando trascorrere 4 ore tra una mano e l'altra.

Superfici murali già dipinte e parzialmente degradate:

asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente; in presenza di muffe è opportuno effettuare un trattamento disinfestante ed additivare CASACRIL con RISANAMENTO MURALE. Stuccare buchi e crepe, ripulire accuratamente da polvere e sporcizia ed applicare una mano di primer acrilico (tipo ISOLAC ULTRAFINE W) opportunamente diluito. Dopo 8-12 ore applicare due strati di CASACRIL lasciando trascorrere 4 ore tra una mano e l'altra.

Preparazione del prodotto

Prima di procedere alla diluizione o a prelievi parziali, rendere omogeneo il prodotto, aiutandosi con un mescolatore a basso numero di giri. Per le percentuali di diluizione riferirsi alle indicazioni riportate in tabella.

Applicazione del prodotto

Applicare a rullo, pennello, spruzzo misto aria, airless.

Durante l'essiccazione provvedere ad un'adeguata ventilazione.

Dati applicativi

Aspetto del film :		opaco
Permeabilità al vapore acqueo :		alta, EN ISO 7783
Resistenza agli alcali		Resistente agli alcali, UNI 10795
Presa di sporco :		bassa, UNI 10792
Potere coprente :		ottimo, UNI ISO 3905
Applicazione :		Rullo, pennello, spruzzo
Diluyente consigliato		Acqua
Volume di diluyente	[%]	Rullo/pennello 40-50% Spruzzo ad aria 40% Spruzzo ad airless 35%
Ugello / pressione di applicazione		Spruzzo ad aria 2mm 3-4 atm. Spruzzo ad airless 0,46-0,53 mm 165 atm.
Resa : La resa indicativa si riferisce a supporti mediamente assorbenti; è opportuno determinarla con una prova pratica sul supporto specifico.	[m ² /l]	Media indicativa 5-6 (2 mani)
Consumo :	[l/m ²]	0,150 - 0,200 l/m ² (riferito a due mani di prodotto)
Tempi di essiccazione : (20°C e 60% di U.R.)	[h]	Fuori polvere 1 ora
Tempo di attesa tra la prima e la seconda mano :	[h]	4-5
Temperatura di applicazione :	[°C]	minima + 5°; massima + 35 °

I valori sono indicativi e non sono pertanto validi per la preparazione di specifiche di fornitura.

Consigli relativi all'impiego

Pulizia attrezzature

Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua.

Stabilità allo stoccaggio

Stabilità nei contenitori originali, non aperti ed in condizioni di temperature adeguate : 24 mesi. Stoccare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa tra i + 5°C e + 30°C.

Avvertenze

La confezione parzialmente utilizzata va chiusa con cura. A lavoro ultimato il prodotto diluito, eventualmente avanzato, non va rimesso nel contenitore originale. Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiori a + 5°C o superiori a + 35°C; evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole. Nelle pitturazioni interne arieggiare bene i locali. Nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni di colorato, è consigliabile mescolare fra loro le varie produzioni allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità. L'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette ad umidità di ascendente, non garantisce l'adesione del prodotto al supporto, pertanto è necessario un intervento preventivo di risanamento della muratura.

Istruzioni sulla sicurezza

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi della legge 256 del 29/5/74 e successive modifiche ed aggiornamenti. Usare il prodotto secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Le indicazioni contenute in questo prospetto corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non esentano i clienti dall'effettuare collaudo d'entrata per conto proprio. Ci riserviamo di apportare variazioni ai dati caratteristici dei prodotti in relazione al progresso tecnico o a sviluppi produttivi. I suggerimenti dati in questo prospetto richiedono, a causa dei fattori che sfuggono alla nostra influenza durante la lavorazione, esami e prove in proprio. I consigli sull'impiego non costituiscono alcuna garanzia dell'idoneità dei prodotti all'uso consigliato.

Aprile 2004



NEW L.A.C. srl

Via Dante A. 91
21015 Lonate Pozzolo
VA ITALIA
Tel. ++39-0331-66.80.88
Fax ++39-0331-30.11.50
<http://www.newlac.it>

Decorative

Tel. ++39-0331-66.80.88
E-mail: newlac@newlac.it